

ТРУБЫ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**Технические условия**

General-purpose copper and brass tubes of round section. Specifications

Дата введения — 2008—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медные и латунные (из латуни марки Л96) холоднодеформированные и прессованные трубы круглого сечения общего назначения.

Стандарт устанавливает сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, упаковку, маркировку, транспортирование и хранение труб.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

- ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
- ГОСТ 859—2001 Медь. Марки
- ГОСТ 1173—2006 Ленты медные. Технические условия
- ГОСТ 1652.1—77 (ИСО 1554—76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди
- ГОСТ 1652.2—77 (ИСО 4749—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца
- ГОСТ 1652.3—77 (ИСО 1812—76, ИСО 4748—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа
- ГОСТ 1652.4—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца
- ГОСТ 1652.5—77 (ИСО 4751—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова
- ГОСТ 1652.6—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы
- ГОСТ 1652.7—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута
- ГОСТ 1652.8—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка
- ГОСТ 1652.9—77 (ИСО 7266—84) Сплавы медно-цинковые. Метод определения серы
- ГОСТ 1652.10—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия
- ГОСТ 1652.11—77 (ИСО 4742—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля
- ГОСТ 1652.12—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния
- ГОСТ 1652.13—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора
- ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
- ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
- ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
- ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
- ГОСТ 3845—75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением
- ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия
- ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия
- ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 труба круглая бесшовная: Полое изделие круглое в поперечном сечении, имеющее равномерную номинальную толщину стенки, которое на всех стадиях изготовления имеет непрерывную окружность.

3.2 труба круглая сварная: Полое изделие круглое в поперечном сечении, имеющее равномерную номинальную толщину стенки, изготовленное путем сварки продольно свернутой заготовки.

3.3 средний диаметр: Среднеарифметическое наибольшего и наименьшего значений диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, перпендикулярном к оси трубы.

3.4 овальность (отклонение от круглой формы): Разность наибольшего и наименьшего значений диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, перпендикулярном к оси трубы.

3.5 номинальная толщина стенки: Толщина стенки, указанная в заказе.

3.6 разностенность (разнотолщинность, отклонение от концентричности): Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины стенки, измеренными в одном поперечном сечении, перпендикулярном к оси трубы.

3.7 бухта Отрезок изделия, намотанный в серию непрерывных витков.

3.7.1 бухта свободной намотки: Бухта, в которой витки неупорядоченно удерживаются вплотную друг к другу.

3.7.2 бухта послойной упорядоченной намотки: Бухта, в которой витки намотаны слоями, параллельными оси бухты таким образом, что последовательные витки в каждом слое идут один за другим.

3.7.3 бухта плоской спиральной намотки: Бухта, в которой изделие наматывается спирально в дискообразный слой. В зависимости от длины трубы эта бухта может иметь несколько слоев.

3.8 мерная длина: Изделие определенной длины, указанной в заказе, в прямом отрезке или в бухте.

3.9 кратная длина: Отрезок целого кратного числа основной длины с припуском на резку и допуском на общую длину.

4 Сортамент

4.1 Геометрические размеры труб определяются наружным диаметром, толщиной стенки и длиной.

4.2 По согласованию потребителя с изготовителем трубы могут быть заданы внутренним диаметром. В этом случае допускаемые отклонения по внутреннему диаметру должны быть согласованы с изготовителем.

4.3 Диаметр холоднодеформированных труб и предельные отклонения по диаметру должны соответствовать указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Номинальный наружный диаметр холоднодеформированных труб и предельные отклонения по диаметру

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение
От 3 до 10 включ.	—0,15
Св. 10 до 18 включ.	—0,20
Св. 18 до 30 включ.	—0,24
Св. 30 до 48 включ.	—0,30

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение
Св. 48 до 76 включ.	—0,40
Св. 76 до 100 включ.	—0,50
Св. 100 до 120 включ.	± 0,30
Св. 120 до 139 включ.	± 0,40
Св. 139 до 170 включ.	± 0,50
Св. 170 до 235 включ.	± 0,70
Св. 235 до 360 включ.	± 0,90

Примечание — По требованию потребителя холоднодеформированные трубы изготавливают с предельными отклонениями повышенной точности по номинальному диаметру:
 - минус 0,14 мм — для труб номинальным наружным диаметром от 3 до 10 мм включительно;
 - ± 0,25 мм — для труб номинальным наружным диаметром от 104 до 120 мм включительно.

4.4 По согласованию потребителя с изготовителем трубы могут быть изготовлены с предельными отклонениями по среднему диаметру, указанными в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Номинальный наружный диаметр холоднодеформированных труб, предельные отклонения по среднему диаметру и овальность для труб в отрезках

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение по среднему диаметру	Овальность для труб в отрезках
От 3 до 10 включ.	± 0,06	0,12
Св. 10 до 20 включ.	± 0,08	0,16
Св. 20 до 30 включ.	± 0,12	0,24
Св. 30 до 50 включ.	± 0,15	0,30
Св. 50 до 100 включ.	± 0,20	0,50
Св. 100 до 200 включ.	± 0,50	1,0
Св. 200 до 300 включ.	± 0,75	1,5
Св. 300 до 360 включ.	± 1,0	2,0

4.5 Диаметр прессованных труб и предельные отклонения по диаметру должны соответствовать указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Номинальный наружный диаметр прессованных труб и предельные отклонения по диаметру

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение
От 30 до 36 включ.	± 0,35
Св. 36 до 45 включ.	± 0,4
Св. 45 до 50 включ.	± 0,5
Св. 50 до 60 включ.	± 0,6
Св. 60 до 70 включ.	± 0,7
Св. 70 до 80 включ.	± 0,8

Окончание таблицы 3

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение
Св. 80 до 90 включ.	$\pm 0,9$
Св. 90 до 105 включ.	$\pm 1,0$
Св. 105 до 110 включ.	$\pm 1,1$
Св. 110 до 120 включ.	$\pm 1,2$
Св. 120 до 130 включ.	$\pm 1,3$
Св. 130 до 140 включ.	$\pm 1,4$
Св. 140 до 150 включ.	$\pm 1,5$
Св. 150 до 160 включ.	$\pm 1,6$
Св. 160 до 170 включ.	$\pm 1,7$
Св. 170 до 180 включ.	$\pm 1,8$
Св. 180 до 190 включ.	$\pm 1,9$
Св. 190 до 200 включ.	$\pm 2,0$
Св. 200 до 220 включ.	$\pm 2,2$
Св. 220 до 250 включ.	$\pm 2,5$
Св. 250 до 280 включ.	$\pm 2,8$

4.6 Толщина стенки холоднодеформированных труб и предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Номинальная толщина стенки холоднодеформированных труб и предельные отклонения по толщине стенки

В миллиметрах

Номинальная толщина стенки	Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение по номинальной толщине стенки при точности изготовления	
		нормальной	повышенной
0,8	От 3 до 16 включ.	$\pm 0,08$	$\pm 0,07$
1,0	От 4 до 60 включ.	$\pm 0,10$	$\pm 0,09$
1,2	От 5 до 42 включ.	$\pm 0,12$	$\pm 0,11$
1,5	От 6 до 100 включ.	$\pm 0,15$	$\pm 0,13$
2,0	От 6 до 100 включ.	$\pm 0,20$	$\pm 0,18$
2,5	От 9 до 165 включ.	$\pm 0,25$	$\pm 0,20$
3,0	От 11 до 231 включ.	$\pm 0,25$	$\pm 0,24$
3,5	От 15 до 357 включ.	$\pm 0,30$	$\pm 0,25$
4,0	От 16 до 358 включ.	$\pm 0,30$	$\pm 0,28$
4,5	От 23 до 90 включ.	$\pm 0,35$	$\pm 0,32$
5,0	От 20 до 360 включ.	$\pm 0,40$	$\pm 0,35$
6,0	От 22 до 212 включ.	$\pm 0,50$	$\pm 0,42$
7,0	От 24 до 350 включ.	$\pm 0,60$	$\pm 0,49$
8,0	От 80 до 350 включ.	$\pm 0,60$	$\pm 0,56$
10,0	От 34 до 315 включ.	$\pm 0,75$	—

ГОСТ 617—2006

Допускается изготовление труб с промежуточными значениями толщины стенки, для которых предельно допустимые отклонения принимаются по большему ближайшему значению толщины стенки.

4.7 По согласованию потребителя с изготовителем предельные отклонения по толщине стенки могут быть выражены в процентах от толщины. Предельные отклонения в процентах от толщины стенки холоднодеформированных труб указаны в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Толщина стенки холоднодеформированных труб и предельные отклонения в процентах от толщины

Номинальный наружный диаметр, мм	Предельное отклонение, %, от номинальной толщины стенки, мм			
	от 0,8 до 1 включ.	св. 1 до 3 включ.	св. 3 до 6 включ.	св. 6 до 10 включ.
От 3 до 40 включ.	± 15	± 13	± 11	± 10
Св. 40 до 120 включ.	± 15	± 13	± 12	± 11
Св. 120 до 250 включ.	—	± 13	± 13	± 12
Св. 250 до 360 включ.	—	—	± 15	± 15

4.8 Толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать указанным в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 — Номинальная толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по толщине стенки

В миллиметрах

Номинальная толщина стенки	Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение по номинальной толщине стенки
5,0	От 30 до 70 включ.	± 0,5
6,0	От 32 до 42 включ.	± 0,6
7,0	От 36 до 44 включ.	± 0,7
7,5	От 40 до 90 включ.	± 0,75
8,0	От 42 до 46 включ.	± 0,8
8,5	От 40 до 40 включ.	± 0,85
10,0	От 34 до 280 включ.	± 1,0
12,5	От 50 до 195 включ.	± 1,2
15,0	От 50 до 270 включ.	± 1,4
17,5	От 75 до 195 включ.	± 1,6
20,0	От 80 до 280 включ.	± 1,8
22,5	От 85 до 195 включ.	± 1,8
25,0	От 90 до 270 включ.	± 2,0
27,5	От 95 до 195 включ.	± 2,2
30,0	От 100 до 280 включ.	± 2,4

П р и м е ч а н и е — По требованию потребителя прессованные трубы номинальной толщиной стенки 5,0, 10,0 и 15,0 мм изготавливают повышенной точности по толщине стенки с предельными отклонениями ± 0,45; ± 0,9, ± 1,35 мм по номинальной толщине стенки.

4.9 Теоретическая масса 1 м труб при номинальном диаметре и номинальной толщине стенки для холоднодеформированных труб приведена в таблице А.1, для прессованных — в таблице А.2 (приложение А).

4.10 По длине трубы изготавливают в отрезках и бухтах.

В отрезках трубы изготовляют:

- немерной длины:

от 1,5 до 6 м — холоднодеформированные,

от 1 до 6 м — прессованные;

- мерной длины или кратной мерной в пределах немерной длины — холоднодеформированные.

Допускается поставка холоднодеформированных труб длиной менее 1,5 м, но не менее 1 м, прессованных — длиной менее 1 м, но не менее 0,5 м, в количестве не более 10 % массы партии.

В бухтах трубы изготовляют немерной длины не менее 10 м: тянутые толщиной стенки до 2,5 мм включительно, наружным диаметром до 12 мм включительно в мягком и твердом состояниях и наружным диаметром свыше 12 мм до 18 мм включительно в твердом состоянии.

По согласованию потребителя с изготовителем тянутые трубы могут быть изготовлены в бухтах следующих типов:

- бухты свободной намотки (БТ);

- бухты послышной упорядоченной намотки (БУ);

- бухты плоской спиральной намотки (БС).

Концы труб в бухте на длине 50—100 мм должны быть прямыми.

4.11 Предельные отклонения по длине труб мерной длины должны соответствовать указанным в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 — Предельные отклонения по длине труб мерной длины

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение по длине	
	менее 2000	2000 и более
От 3 до 50 включ.	+6	+10
Св. 50 до 150 включ.	+10	+15
Св. 150	+18	+24

4.12 По согласованию потребителя с изготовителем трубы мерной длины могут быть изготовлены с предельными отклонениями по длине повышенной точности, указанными в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 — Предельные отклонения по длине повышенной точности изготовления труб мерной длины


В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Предельное отклонение по длине	
	от 1000 до 4000 включ.	св. 4000
От 3 до 25 включ.	+5 0	По согласованию
Св. 25 до 100 включ.	+7 0	
Св. 100	+10 0	

4.13 Трубы кратной мерной длины изготовляют с припуском 5 мм на каждый рез и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для труб мерной длины.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление труб длиной, отличной от указанной в 4.10.

Условные обозначения труб проставляют по схеме:



При этом используют следующие сокращения:

способ изготовления:	холоднодеформированная (тянутая или холоднокатаная) — Д, прессованная — Г;
форма сечения:	круглая — КР;
точность изготовления:	нормальная по толщине стенки и диаметру — Н, повышенная по толщине стенки и диаметру — П, нормальная по толщине стенки и повышенная по диаметру — И, повышенная по толщине стенки и нормальная по диаметру — К, нормальная по среднему диаметру — С, в процентах от толщины стенки — У;
состояние:	мягкое — М, полутвердое — П, твердое — Т, мягкое повышенной пластичности — Л, полутвердое повышенной прочности — Ф, твердое повышенной прочности — Ч;
размеры:	наружный диаметр и толщина стенки;
длина:	немерная — НД, кратная мерной — КД;
особые условия:	труба повышенной точности по длине — Б, труба повышенной точности по кривизне — О, регламентированные требования по испытанию на растяжение — Р, регламентированные требования измерения твердости по Виккерсу — Н, труба в бухтах свободной намотки — БТ, труба в бухтах послойной упорядоченной намотки — БУ, труба в бухтах плоской спиральной намотки — БС.

Знак «Х» ставится вместо отсутствующих данных, кроме обозначения длины и особых условий.

Примеры условных обозначений труб:

Труба тянутая, круглая, нормальной точности по толщине стенки и диаметру, твердая, наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм, из меди марки М2, повышенной точности по кривизне, с регламентированными требованиями по испытанию на растяжение:

Труба ДКРНТ 28 × 3 × 3000 М2 О Р ГОСТ 617—2006

Труба прессованная, круглая, наружным диаметром 90 мм и внутренним диаметром 60 мм, немерной длины, из меди марки М3:

Труба ГКРХХ 90 × 60 НД М3 ГОСТ 617—2006

Труба тянутая, круглая, нормальной точности по толщине стенки и диаметру, мягкая, наружным диаметром 12 мм и толщиной стенки 2 мм, немерной длины, из меди марки М2, с регламентированными требованиями измерения твердости по Виккерсу, в бухтах послышной упорядоченной намотки:

Труба ДКРНМ 12 × 2 НД М2 Н БУ ГОСТ 617—2006

Если в заказе потребителем особые условия не указаны, то трубы изготавливают с условиями исполнения на усмотрение изготовителя.

5 Технические требования

5.1 Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2 Трубы изготавливают из меди марок М1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 по ГОСТ 859 с химическим составом, указанным в таблице 9, и латуни марки Л96 по ГОСТ 15527 с химическим составом, указанным в таблице 10.

Т а б л и ц а 9 — Химический состав меди

В процентах

Обозначение марок	Массовая доля элемента												Способ получения (справочный)	
	Медь + серебро, не менее	Примеси, не более												
		Висмут	Железо	Никель	Цинк	Олово	Сурьма	Мышьяк	Свинец	Сера	Кислород	Фосфор		
М1	99,90	0,001	0,005	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,005	0,004	0,05	—	Переплавка катодов	
М1р	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005	0,01	0,002—0,012		Переплавка катодов и лома меди с раскислением фосфором
М1ф	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005	—	0,012—0,04		
М2р	99,70	0,002	0,05	0,2	—	0,05	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,005—0,06		
М3р	99,50	0,003	0,05	0,2	—	0,05	0,05	0,05	0,03	0,01	0,01	0,005—0,06		
М2	99,70	0,002	0,05	0,2	—	0,05	0,005	0,01	0,01	0,01	0,07	—	Огневое рафинирование и переплавка отходов и лома меди	
М3	99,50	0,003	0,05	0,2	—	0,05	0,05	0,01	0,05	0,01	0,08	—		

Т а б л и ц а 10 — Химический состав латуни марки Л96

Марка латуни	Предел	Массовая доля, %								Плотность, г/см ³ , (приблизительно)	Пример применения
		Элемент									
		Си медь	Ви висмут	Fe железо	Р фосфор	Рв свинец	Sb сурьма	Zn цинк	Сумма прочих элементов		
Л96	мин. макс.	95,0 97,0	— 0,002	— 0,10	— 0,01	— 0,03	— 0,005	Остальное —	— 0,2	8,9	Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, проволока для деталей в электротехнике, для медалей и значков

5.3 Трубы изготовляют холоднодеформированными и прессованными.

Холоднодеформированные трубы изготовляют в мягком, полутвердом и твердом состояниях.

5.4 Механические свойства труб должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

Т а б л и ц а 11 — Механические свойства труб

Трубы по способу изготовления	Состояние материала	Вид испытаний*	Наружный диаметр, мм		Толщина стенки, мм		Временное сопротивление $\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение после разрыва, %		Твердость по Виккерсу HV 5/30			
			мин.	макс.	мин.	макс.		мин.	макс.	δ_5	δ_{10}	мин.	макс.
										мин.	макс.		
Холоднодеформированные	Мягкое	P	3	360	0,8	10	200 (20)	38	35	—	—		
		H	10	360	1	10	—	—	—	—	55		
	Твердое	P	3	360	0,8	10	240 (25)	10	8	—	—		
		H	10	360	1	10	—	—	—	90	135		
Прессованные		P	—	200	5	30	190 (19)	32	30	—	—		
		H	—	200	5	30	—	—	—	—	80		
		P	200	—	5	30	180 (18)	32	30	—	—		

* P — испытание на растяжение — определение $\sigma_{0.2}$, δ_5 , δ_{10} ;
H — испытание на определение твердости HV 5/30.

П р и м е ч а н и я

- Относительное удлинение после разрыва определяют на коротких (δ_5) или длинных (δ_{10}) образцах.
- Если в заказе не указывается вид испытания и какое относительное удлинение необходимо определить (δ_5 или δ_{10}), выбор остается за изготовителем труб.
- Знак «—» означает, что испытание не проводится.

По согласованию изготовителя с потребителем трубы в мягком состоянии изготовляют повышенной пластичности, полутвердые и твердые трубы изготовляют повышенной прочности. Механические свойства труб повышенной пластичности и прочности должны соответствовать указанным в таблице 12.

Т а б л и ц а 12 — Механические свойства труб повышенной пластичности и прочности

Трубы по способу изготовления	Состояние материала	Вид испытаний*	Временное сопротивление $\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение после разрыва δ_{10} , %
			мин.	мин.
Холоднодеформированные	Мягкое	P	210 (21)	40
	Полутвердое	P	270 (28)	8
	Твердое	P	310 (32)	—

* P — испытание на растяжение — определение $\sigma_{0.2}$, δ_{10} .

П р и м е ч а н и я — Знак «—», означает, что испытание не проводится.

5.5 Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть свободными от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности труб трещины не допускаются.

Допускаются отдельные поверхностные дефекты-вмятины, углубления, забоины, риски, мелкие пленки, задиры, если они не выводят трубы при контрольной зачистке за предельные отклонения по размерам.

На поверхности труб допускаются кольцеватость, цвета побежалости, следы правки, малозначительные местные потемнения.

5.6 Не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, расслоений, неметаллических включений и трещин.

5.7 Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных по ГОСТ 15467 заусенцев.

Косина реза труб не должна превышать значений, приведенных в таблице 13.

Т а б л и ц а 13 — Косина реза труб

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр	Косина реза, не более
До 20 включ.	2
Св. 20 до 50 включ.	3
Св. 50 до 100 включ.	4
Св. 100 до 170 включ.	5
Св. 170	7

Допускается изготовление труб в бухтах с обрубленными концами.

5.8 Разностенность труб не должна выводить размеры труб за предельные отклонения по толщине стенки.

Овальность для холоднодеформированных труб твердого и полутвердого состояний толщиной стенки не менее 1/30 наружного диаметра и прессованных труб толщиной стенки не менее 1/15 наружного диаметра не должна выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру.

Овальность не устанавливают:

- для труб, изготовленных в бухтах;
- холоднодеформированных труб в мягком состоянии;
- холоднодеформированных труб в полутвердом и твердом состояниях толщиной стенки менее 1/30 наружного диаметра;
- прессованных труб толщиной стенки менее 1/15 наружного диаметра.

5.9 Холоднодеформированные полутвердые и твердые трубы наружным диаметром от 11 мм в отрезках, а также прессованные трубы должны быть выправлены. Кривизна на 1 м длины трубы не должна превышать значений, приведенных в таблице 14.

Т а б л и ц а 14 — Кривизна труб

В миллиметрах

Трубы по способу изготовления	Номинальный наружный диаметр	Кривизна на 1 м длины, не более, при точности изготовления	
		нормальной	повышенной
Холоднодеформированные полутвердые и твердые в отрезках	От 11 до 60 включ.	3	2
	Св. 60 до 100 включ.	5	4
Прессованные	До 150 включ.	5	—
	Св. 150	15	—

Общая кривизна не должна превышать произведения кривизны на 1 м длины на общую длину трубы в метрах.

Кривизну не устанавливают:

- для труб, изготовленных в бухтах;
- для холоднодеформированных труб в мягком состоянии;
- для холоднодеформированных труб в полутвердом и твердом состояниях наружным диаметром менее 11 мм.

5.10 Холоднодеформированные трубы должны выдерживать испытание на сплющивание до соприкосновения стенок трубы без появления трещин и надрывов. В местах изгиба допускается зазор, равный толщине стенки.

Полутвердые и твердые трубы должны выдерживать испытание на сплющивание после отжига. Мягкие трубы испытывают в состоянии поставки.

5.11 Трубы должны быть герметичными.

6 Правила приемки

6.1 Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одной марки сплава, одного размера и одного состояния материала, одной точности и способа изготовления и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- условное обозначение труб;
- результаты испытаний (по требованию потребителя);
- номер партии;
- массу партии.

Допускается оформлять один документ о качестве на несколько партий труб одного размера, состояния, точности, способа изготовления и одной марки сплава, отгружаемых одновременно одному потребителю.

Масса партии должна быть не более 5000 кг.

6.2 Для контроля качества внутренней поверхности (за исключением труб внутренним диаметром 20 мм и менее и труб в бухтах), наружной поверхности, диаметра, толщины стенки (за исключением труб внутренним диаметром менее 8 мм), длины, косины реза, разностенности, кривизны, овальности от партии отбирают трубы «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321. Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242. Количество контролируемых труб (бухт) определяют по таблице 15.

Т а б л и ц а 15 — Количество контролируемых труб

В штуках

Количество труб (бухт) в партии	Количество контролируемых труб (бухт)	Браковочное число
2 — 8	2	1
9 — 15	3	1
16 — 25	5	1
26 — 50	8	2
51 — 90	13	2
91 — 150	20	3
151 — 280	32	4
281 — 500	50	6
501 — 1200	80	8
1201 — 3200	125	11

Количество труб в партии N , шт., вычисляют по формуле

$$N = \frac{m}{m_t \cdot l_{cp}}, \quad (1)$$

где m — масса труб в партии, кг;

m_t — теоретическая масса 1 м трубы, кг;

l_{cp} — средняя длина трубы, м.

Партия считается соответствующей требованиям стандарта, если браковочное число — менее приведенного в таблице 15.

Допускается изготовителю при получении неудовлетворительных результатов контролировать каждую трубу (бухту) по тому параметру, по которому получены неудовлетворительные результаты.

6.3 Для контроля качества внутренней поверхности труб внутренним диаметром 20 мм и менее и труб в бухтах отбирают пять труб от партии.

6.4 Для контроля толщины стенки труб внутренним диаметром менее 8 мм отбирают пять труб от партии.

6.5 Для испытания на растяжение (временное сопротивление, относительное удлинение после разрыва) или твердость по Виккерсу отбирают три трубы (бухты) от партии.

Определение механических свойств проводят по требованию потребителя.

6.6 Для испытания на сплющивание отбирают три трубы (бухты) от партии. Испытание на сплющивание проводят по требованию потребителя.

6.7 Для испытания на герметичность бесшовных труб отбирают три трубы от партии. Испытание на герметичность проводят по требованию потребителя.

Трубы наружным диаметром до 12 мм и более 50 мм в отрезках, а также трубы в бухтах испытанию на герметичность на предприятии-изготовителе не подвергают.

6.8 Каждая сварная труба подвергается испытанию на герметичность.

6.9 Для определения химического состава отбирают две трубы (бухты) от партии. Допускается на предприятии-изготовителе отбор проб проводить от расплавленного металла.

6.10 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей, за исключением проводимых с помощью статистического приемочного контроля, по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

7 Методы контроля и испытаний

7.1 Осмотр наружной и внутренней поверхностей труб проводят без применения увеличительных приборов.

Для осмотра внутренней поверхности труб внутренним диаметром до 20 мм включительно, изготовленных в отрезках или бухтах, от каждой отобранной трубы (бухты) отрезают по одному образцу длиной не менее 150 мм. Образцы разрезают вдоль на две части и осматривают.

Осмотр внутренней поверхности труб внутренним диаметром более 20 мм проводят на освещенном экране.

7.2 Измерение диаметра проводят микрометром по ГОСТ 6507. Измерение диаметра проводят в сечениях, отстоящих от концов трубы на расстоянии не менее наружного диаметра, в трех точках на любом участке трубы.

Измерение диаметра труб в бухтах проводится на прямолинейных концах труб.

7.3 Для контроля толщины стенки от каждой отобранной трубы (бухты) внутренним диаметром менее 8 мм, изготовленных в отрезках или бухтах, отрезают образцы длиной не менее 150 мм, разрезают их вдоль на две части и измеряют микрометром по ГОСТ 6507.

Измерение толщины стенки труб внутренним диаметром более 8 мм проводят с обеих сторон трубы (образца) на расстоянии не менее 5 мм от концов трубы.

Допускается контролировать диаметр и толщину стенки труб другими средствами измерений, обеспечивающими необходимую точность.

Длину труб в отрезках измеряют рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

Длина труб в бухтах гарантируется изготовителем.

Кривизну, косину реза и разностенность измеряют в соответствии с ГОСТ 26877.

7.4 Контроль поверхности и размеров, проводимый статистическим методом, обеспечивает качество поверхности и размеры труб с вероятностью 96 % (AQL = 4 %).

7.5 Для испытаний на растяжение или твердость от каждой отобранной трубы (бухты) отрезают по одному образцу.

Отбор и подготовку образцов для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047.

Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006 на коротких или длинных продольных образцах.

Испытание на твердость по Виккерсу проводят по ГОСТ 2999.

7.6 Для испытания на сплющивание от каждой отобранной трубы (бухты) отрезают по одному образцу.

Для труб наружным диаметром более 50 мм допускается испытание образцов в виде отдельных сегментов, длина дуги которых должна быть не менее 50 мм. Ширина образца должна быть не менее 25 мм.

Образцы труб полутвердого и твердого состояний отжигают при температуре от 550 °С до 650 °С в течение 60—90 мин.

Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695.

7.7 Испытание на герметичность проводят одним из следующих методов:

- методом вихретокового контроля труб по методике, согласованной изготовителем с потребителем;

- гидравлическим давлением от 4,5 до 5,5 МПа (50 кгс/см²) в течение 10 с по ГОСТ 3845;

- пневматическим давлением от 0,65 до 0,80 МПа (7—8 кгс/см²) в течение 5 с в ванне, заполненной водой, без утечки воздуха из трубы.

Метод контроля на герметичность выбирается изготовителем, если метод контроля не согласован потребителем с изготовителем.

Испытания гидравлическим и пневматическим давлением предназначены для определения отсутствия дефектов стенки трубы и не должно рассматриваться как испытание на определение прочности или допускаемого рабочего давления.

7.8 Для анализа химического состава от каждой отобранной трубы (бухты) вырезают по одному образцу.

Отбор проб для анализа химического состава проводят по ГОСТ 24231.

Анализ химического состава проводят по ГОСТ 13938.1 — ГОСТ 13938.13, ГОСТ 13938.15, ГОСТ 9717.1 — ГОСТ 9717.3, ГОСТ 1652.1 — ГОСТ 1652.13, ГОСТ 9716.1 — ГОСТ 9716.3 или другими методами, обеспечивающими заданную точность.

При возникновении разногласий в оценке химического состава анализ проводят по ГОСТ 13938.1 — ГОСТ 13938.13, ГОСТ 13938.15, ГОСТ 1652.1 — ГОСТ 1652.13.

7.9 Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять статистические методы контроля механических свойств.

7.10 Допускается изготовителю применять другие методы испытаний, обеспечивающие необходимую точность. При возникновении разногласий в определении показателей контроль проводят методами, указанными в настоящем стандарте.

8 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

8.1 В деревянные ящики упаковывают холоднодеформированные трубы (в том числе в бухтах), состояние материала и размеры которых указаны в таблице 16.

Т а б л и ц а 16 — Состояние материала и размеры труб, упаковываемых в ящики

В миллиметрах

Состояние материала	Номинальная толщина стенки	Номинальный наружный диаметр
Мягкое	До 0,8 включ.	Все диаметры 10 и более 20 и более 60 и более 80 и более 100 и более 200 и более
	1; 1,2	
	1,5	
	2; 2,5	
	3	
	3,5; 4	
Полутвердое и твердое	До 0,8 включ.	Все диаметры 20 и более
	1	

Масса труб в бухтах не должна превышать 80 кг.

Допускается масса труб в бухтах более 80 кг. Минимальная и максимальная массы бухт могут устанавливаться по согласованию потребителя и изготовителя.

Трубы в отрезках наружным диаметром не более 40 мм и массой не более 25 кг связывают в пучки массой не более 80 кг.

Каждый пучок и бухта труб должны быть перевязаны проволокой диаметром не менее 1,2 мм или шпагатом из синтетических материалов не менее чем в два оборота и не менее чем в двух местах (бухта — в трех местах равномерно) таким образом, чтобы исключалось взаимное перемещение труб. Концы проволоки соединяют скруткой не менее пяти витков.

8.2 Трубы в бухтах послойной упорядоченной намотки должны быть перевязаны медной или стальной лентой не менее чем в четырех местах и упакованы в катушки из гофрированного картона по ГОСТ 7376.

Бухты послойной упорядоченной намотки улаковывают в картонные коробки или в деревянные ящики по согласованию потребителя с изготовителем.

Допускается при отсутствии перегрузки в пути транспортировать трубы в крытых вагонах и контейнерах в связках без упаковки в ящики.

Упаковка должна обеспечивать сохранность труб.

В качестве тары и упаковочных материалов могут применяться:

- ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198;
- обрешетки деревянные по ГОСТ 12082;
- контейнеры по ГОСТ 15102, ГОСТ 22225;
- проволока по ГОСТ 3282;
- лента по ГОСТ 1173, ГОСТ 3560.

Допускаются другие виды упаковки и упаковочных материалов, обеспечивающие сохранность труб при транспортировании, по нормативным документам.

8.3 Упаковка труб, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, — по ГОСТ 15846.

8.4 Грузовые места должны быть сформированы в транспортные пакеты.

Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 24597.

Средства скрепления в транспортных пакетах — по ГОСТ 21650.

Максимальная допустимая масса грузового места — 5000 кг.

При транспортировании в крытых вагонах масса грузового места не должна превышать 1250 кг.

Допускается не увязывать в пучки: трубы твердого состояния всех размеров; трубы полутвердого состояния толщиной стенки 1 мм и более при соотношении наружного диаметра и толщины стенки, равном 19 и менее; трубы мягкого состояния толщиной стенки 1 мм и более при соотношении наружного диаметра и толщины стенки, равном 12 и менее, при транспортировании труб в пакетах массой до 1500 кг при отсутствии перегрузки в пути.

Пакетирование проводят на поддонах по ГОСТ 9557 или без поддонов с использованием брусков сечением не менее 50 × 50 мм с обвязкой проволокой диаметром не менее 3 мм или лентой размером не менее 0,3 × 30 мм, или с использованием пакетируемых строп. Концы обвязочной проволоки скрепляют скруткой в пять витков, ленты — в замок.

8.5 В каждый контейнер или в один из ящиков контейнера должен быть вложен упаковочный лист, на котором должны быть указаны следующие данные:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- условное обозначение труб или марка сплава, размеры трубы, точность изготовления, состояние материала, обозначение настоящего стандарта;
- номер партии;
- штамп технического контроля или номер технического контролера;
- дата изготовления.

8.6 К каждому пучку (бухте) труб должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
- условного обозначения труб или марки сплава, размеров трубы, точности изготовления, состояния материала, обозначения настоящего стандарта;
- номера партии;
- штампа технического контроля или номера технического контролера.

8.7 К каждой трубе без упаковки и не в связке должен быть прикреплен деревянный или металлический ярлык, на котором должны быть указаны данные, перечисленные в 8.6. Эти данные допускается указывать на ярлыке, наклеенном на внутреннюю поверхность трубы.

8.8 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

8.9 Трубы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Для труб длиной более 3 м транспортные средства определяют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.10 Трубы должны храниться в крытых помещениях и должны быть защищены от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ.

При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства труб при хранении не изменяются.

Приложение А
(справочное)

Теоретическая масса 1 м труб при номинальном диаметре и номинальной толщине стенки

Т а б л и ц а А.1 — Теоретическая масса 1 м холоднодеформированных труб

Наруж- ный диам- метр, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
3	0,049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0,072	0,084	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,094	0,112	0,127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,116	0,140	0,161	0,189	0,224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0,139	0,168	—	0,231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,161	0,196	0,228	0,272	0,335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,183	0,224	—	0,314	0,391	0,454	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0,206	0,252	0,295	0,356	0,447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	0,398	0,503	0,594	0,671	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0,250	0,307	0,362	0,440	0,559	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	0,335	—	0,482	0,615	0,734	0,838	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	0,363	—	0,524	0,671	0,803	0,992	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	0,391	—	0,566	—	0,873	—	1,125	—	—	—	—	—	—	—
16	0,340	0,419	0,496	0,608	0,782	—	1,090	—	1,341	—	—	—	—	—	—
17	—	0,447	—	—	0,838	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	0,475	—	0,692	0,894	—	1,258	1,418	1,565	—	—	—	—	—	—
19	—	0,503	—	0,734	0,950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	0,531	0,630	0,776	1,006	1,223	1,425	—	1,789	—	2,096	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	1,510	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	0,587	0,697	0,859	1,118	1,362	1,593	—	2,012	—	2,375	2,684	—	—	—
23	—	—	—	0,901	—	—	—	—	—	2,326	—	—	—	—	—
24	—	0,643	—	0,943	1,230	1,502	1,761	—	2,236	—	2,655	3,019	3,326	—	—
25	—	0,671	0,798	0,985	1,286	1,572	1,844	2,103	—	—	2,795	3,187	—	—	—
26	—	0,699	—	1,026	1,341	1,642	1,928	—	—	—	2,934	3,354	3,717	—	—
27	—	0,727	—	—	—	—	2,012	—	—	—	3,074	—	—	—	—
28	—	0,755	0,899	1,111	1,453	—	2,096	—	—	—	3,214	—	—	—	—
30	—	0,810	—	1,198	1,565	1,921	2,264	2,592	—	—	3,493	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	2,347	2,690	—	3,333	—	—	—	—	—
32	—	0,866	1,033	1,279	1,677	2,061	2,431	—	3,130	3,458	3,773	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	2,516	2,885	—	—	—	—	—	—	—
34	—	0,922	—	1,362	1,788	2,201	2,599	2,983	3,354	3,710	4,052	4,695	—	—	6,707
35	—	0,950	1,134	1,404	—	2,271	—	—	—	—	4,192	—	—	—	—

Продолжение таблицы А.1

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
36	—	—	1,167	1,446	1,900	2,340	2,767	—	3,577	—	4,332	—	5,676	—	—
37	—	—	—	—	—	—	2,852	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	1,034	—	1,530	—	2,480	2,934	—	3,801	—	—	—	—	—	—
40	—	1,090	—	1,614	2,123	2,620	3,102	—	4,024	—	4,890	—	6,456	—	8,384
42	—	1,146	1,368	1,698	2,236	2,760	—	—	—	—	5,170	—	—	—	—
45	—	1,230	—	1,823	2,403	2,969	3,521	4,059	—	—	5,589	—	—	—	—
48	—	—	—	1,949	2,571	—	3,773	—	4,918	—	6,008	—	—	—	—
50	—	1,368	—	2,033	2,683	3,319	3,940	—	5,142	—	6,288	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	3,383	4,024	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	2,159	2,850	—	4,192	4,842	5,477	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	2,906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	1,509	—	2,243	2,962	3,668	4,360	5,037	5,701	6,351	6,986	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	3,877	—	5,331	6,036	6,728	—	8,728	—	—	—
60	—	1,649	—	2,452	3,242	4,017	4,779	5,526	6,260	—	7,685	—	—	—	—
63	—	—	—	2,578	3,409	2,227	5,030	—	6,595	—	8,104	9,558	10,96	—	—
65	—	—	—	—	3,521	4,367	5,198	6,015	—	—	8,384	—	11,35	—	15,37
68	—	—	—	—	—	—	—	—	7,154	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	2,871	3,801	4,716	5,617	6,504	7,378	—	9,082	—	—	—	—
75	—	—	—	3,081	4,080	5,065	6,036	6,996	7,937	—	9,781	—	—	—	—
76	—	—	—	—	—	—	6,120	—	8,048	—	—	—	—	—	—
80	—	—	—	3,291	4,360	5,415	6,456	—	8,496	—	10,48	12,41	—	16,10	—
85	—	—	—	3,500	4,639	5,764	—	7,972	9,054	10,12	11,18	—	15,26	—	20,96
86	—	—	—	—	—	—	6,959	—	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	3,710	—	6,113	—	8,461	—	10,75	11,88	—	—	—	—
95	—	—	—	3,919	5,198	6,462	7,713	—	—	—	12,58	—	—	—	—
96	—	—	—	—	—	—	7,797	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	4,129	5,477	6,812	8,131	9,439	10,73	—	13,27	15,76	18,19	20,57	25,15
104	—	—	—	—	5,701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—	7,161	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	—	—	—	—	—	—	8,635	—	—	—	—	—	—	—	—
107	—	—	—	—	—	—	—	10,12	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	—	—	—	—	—	11,63	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,67	—	—	—	27,95
114	—	—	—	—	6,260	—	—	—	—	—	—	—	20,93	—	—
115	—	—	—	—	—	7,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	9,470	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,07	—	—	—	30,74
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,45	—	—	—

ГОСТ 617—2006

Продолжение таблицы А.1

Наруж- ный диа- метр, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,89	—	—
125	—	—	—	—	6,870	8,560	10,23	—	13,53	—	16,77	18,95	—	20,30	32,14
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,67	—	—
129	—	—	—	—	7,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	—	—	—	—	—	8,910	—	—	—	—	—	—	—	27,28	33,53
131	—	—	—	—	—	—	10,73	—	—	—	—	—	—	—	—
132	—	—	—	—	—	—	—	12,57	—	—	—	—	—	—	—
135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,16	—	—	—	—
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,97	—	—	—
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,82	—	—
144	—	—	—	—	7,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	9,960	—	—	—	—	—	—	—	—	37,73
146	—	—	—	—	—	—	11,99	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,26	—	—	—	—
155	—	—	—	—	—	10,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	—	—	—	—	—	—	12,83	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	15,01	—	—	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	17,21	—	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—	11,00	13,16	—	17,44	—	21,66	25,82	—	33,98	41,92
165	—	—	—	—	—	11,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	—	—	—	—	—	—	13,67	—	—	—	—	—	—	—	—
168	—	—	—	—	—	—	—	—	18,33	—	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,06	—	—	—	44,71
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,51
181	—	—	—	—	—	—	14,92	—	—	—	—	—	—	—	—
182	—	—	—	—	—	—	—	17,46	—	—	—	—	—	—	—
183	—	—	—	—	—	—	—	—	20,01	—	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,15	—	—	—	—
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,60	—	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,92	53,10
206	—	—	—	—	—	—	17,02	—	—	—	—	—	—	—	—
207	—	—	—	—	—	—	—	19,90	—	—	—	—	—	—	—
208	—	—	—	—	—	—	—	—	22,80	—	—	—	—	—	—

Окончание таблицы А.1

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм															
	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,64	—	—	—	—	
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,54	—	—	—	
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,49	—	—	
231	—	—	—	—	—	—	19,12	—	—	—	—	—	—	—	—	
232	—	—	—	—	—	—	—	22,35	—	—	—	—	—	—	—	
233	—	—	—	—	—	—	—	—	25,60	—	—	—	—	—	—	
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,14	—	—	—	—	
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,38	—	—	
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,10	57,07	
258	—	—	—	—	—	—	—	—	28,39	—	—	—	—	—	—	
260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,63	—	—	—	—	
282	—	—	—	—	—	—	—	27,24	—	—	—	—	—	—	—	
283	—	—	—	—	—	—	—	—	31,19	—	—	—	—	—	—	
300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,28	—	
307	—	—	—	—	—	—	—	29,69	—	—	—	—	—	—	—	
308	—	—	—	—	—	—	—	—	33,98	—	—	—	—	—	—	
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,62	—	—	—	—	
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,64	85,24	
332	—	—	—	—	—	—	—	32,13	—	—	—	—	—	—	—	
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,10	76,46	—	
357	—	—	—	—	—	—	—	34,58	—	—	—	—	—	—	—	
358	—	—	—	—	—	—	—	—	39,57	—	—	—	—	—	—	
360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,60	—	—	—	—	

Примечания
1 Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки.
2 Плотность меди принята равной 8,9 г/см³.

ГОСТ 617—2006

Т а б л и ц а А.2 — Теоретическая масса 1 м прессованных труб

Наруж- ный диа- метр, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0
30	3,493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	3,772	4,359	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	4,695	—	—	—	—	6,707	—	—	—	—	—	—	—	—
36	4,331	—	5,673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	5,365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	4,890	—	6,465	6,811	—	7,482	8,383	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	6,036	—	—	7,601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	5,452	—	7,242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	5,589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	8,495	—	10,06	—	—	—	—	—	—	—	—
50	6,287	—	—	8,907	—	—	11,18	13,10	14,67	—	—	—	—	—	—
55	6,986	—	—	9,955	—	—	12,58	14,85	16,77	—	—	—	—	—	—
60	7,685	—	—	11,00	—	—	13,97	16,59	18,86	—	—	—	—	—	—
65	8,383	—	—	12,05	—	—	15,37	18,34	20,96	—	—	—	—	—	—
70	9,082	—	—	13,10	—	—	16,77	20,09	23,05	—	—	—	—	—	—
75	—	—	—	14,15	—	—	18,16	21,83	25,15	28,12	—	—	—	—	—
80	—	—	—	—	—	—	19,56	23,58	27,25	30,56	33,53	—	—	—	—
85	—	—	—	—	—	—	20,90	25,32	29,34	33,01	26,33	39,30	—	—	—
90	—	—	—	17,29	—	—	22,36	27,07	31,44	35,45	39,12	42,44	45,41	—	—
95	—	—	—	18,34	—	—	23,75	28,85	33,53	37,90	41,92	45,58	48,90	51,87	—
100	—	—	—	—	—	—	25,15	30,56	35,63	40,34	44,71	48,73	52,40	55,71	58,68
105	—	—	—	—	—	—	—	32,31	37,72	42,79	47,52	51,87	55,89	59,56	62,87
110	—	—	—	—	—	—	27,94	34,06	39,82	45,23	50,30	55,02	59,38	63,40	67,07
115	—	—	—	—	—	—	—	35,80	41,92	47,68	53,09	58,16	62,87	67,24	71,26
120	—	—	—	—	—	—	30,74	—	44,01	50,13	55,89	61,30	66,37	71,08	73,45
125	—	—	—	—	—	—	—	39,30	—	52,57	58,68	64,45	69,66	74,99	79,64
130	—	—	—	—	—	—	33,53	—	48,20	—	61,48	67,69	73,35	78,77	83,83
135	—	—	—	—	—	—	—	42,79	—	57,46	—	70,73	76,85	82,61	88,02
140	—	—	—	—	—	—	36,33	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	46,28	—	62,35	—	77,02	—	90,29	96,41
150	—	—	—	—	—	—	39,12	—	56,59	—	72,65	—	87,33	—	100,6
155	—	—	—	—	—	—	—	49,78	—	67,24	—	83,31	—	97,98	—
160	—	—	—	—	—	—	41,92	—	60,78	—	78,24	—	94,31	—	109,0
165	—	—	—	—	—	—	—	53,27	—	72,13	—	89,60	—	105,7	—
170	—	—	—	—	—	—	44,71	—	64,97	—	83,83	—	100,3	—	117,4
175	—	—	—	—	—	—	—	56,76	—	77,02	—	95,88	—	113,4	—

Окончание таблицы А.2

Наруж- ный диа- метр, мм	Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	5,0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0
180	—	—	—	—	—	—	47,51	—	69,16	—	89,42	—	108,3	—	125,8
185	—	—	—	—	—	—	—	60,25	—	81,91	—	102,2	—	121,0	—
190	—	—	—	—	—	—	50,30	—	73,25	—	95,01	—	115,3	—	134,1
195	—	—	—	—	—	—	—	68,75	—	86,80	—	108,5	—	128,7	—
200	—	—	—	—	—	—	53,09	—	77,65	—	100,6	—	122,3	—	142,5
210	—	—	—	—	—	—	55,89	—	81,74	—	106,2	—	129,2	—	150,9
220	—	—	—	—	—	—	58,68	—	85,93	—	111,8	—	136,2	—	159,3
230	—	—	—	—	—	—	61,48	—	90,12	—	117,4	—	143,2	—	167,7
240	—	—	—	—	—	—	64,27	—	94,31	—	123,0	—	150,2	—	176,1
250	—	—	—	—	—	—	—	—	98,50	—	128,5	—	157,2	—	184,4
260	—	—	—	—	—	—	69,86	—	—	—	134,1	—	164,2	—	192,8
270	—	—	—	—	—	—	—	—	106,9	—	—	—	171,2	—	201,2
280	—	—	—	—	—	—	75,45	—	—	—	145,3	—	—	—	209,6

П р и м е ч а н и я

- 1 Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки.
- 2 Плотность меди принята равной $8,9 \text{ г/см}^3$.